

Papírfólia adatlap
100% papírból

Timelkam, 8. September 2023

Vizsgálati kritériumok	Norma		Névleges érték	Minimum	Maximum
Területmérték (g/m) ²	DIN EN 12625-6	1-rétegű	31	27	
Vastagság (mm)	DIN EN 12625-3	8-rétegű	2,7	2,2	3,20
Törésállóság hosszirányban (N/50mm)	DIN EN 12625-4	4-rétegű	30	15	
Törésállóság keresztirányban (N/50mm)	DIN EN 12625-4	4-rétegű	10	6	
Nedvességtartalom (%)	DIN EN 20287		5	3	
Fehérségi fok 457nm/D65 (%)			22	15	

Újrahasznosíthatóság

Az anyag újrahasznosítható. Szűz és regenerát változatban is létezik.

Feldolgozhatóság

Jelenlegi maximális tálca méretek 700 x 500 mm. A mélység a felülettől függ és adott esetben egyedileg megvizsgálható. A termék leginkább alkalmazható magassága 10 és 35 mm között van (sikeres tesztek végeztek 45 mm-es mélységgel is).

Nyomtathatóság

Tamponnyomással vagy digitális nyomtatóval elviekben lehetséges.

Az adatlapon szereplő információk nem kötelező érvényűek és nem járnak jogi kötelezettséggel.

